

KASOFT CKL 200

توضیحات محصول

KASOFT CKL 200 نرمکن کاتیونیک با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف و اثرآنتی استاتیکی

کاربرد

- (۱) همراه با مواد تکمیلی دیگر به غیر از محصولات آنیونیک سازگار بوده و چنانچه لازم باشد چند نوع از محصولات با هم مخلوط شوند ابتدا باید سازگاری آن تست شود.
- (۲) ضدچروک خوبی است و خاصیت آنتی استاتیک بالایی دارد.
- (۳) دارای خاصیت براق کنندگی، نرمی و پر کنندگی روی انواع الیاف مصنوعی، طبیعی و مخلوط آنها

خواص نمونه

فرمول شیمیایی	نرمکن
مشتقات اسیدهای چرب	شکل ظاهری
حلالیت	پایه یونی
محلول در آب گرم	مایع شیری رنگ
	کاتیونیک

مقدار مصرف

- (۱) در سیستم پد مقدار ۱۵-۲۵ گرم بر لیتر با پیک آپ ۹۰-۷۰٪ و دمای فیکس ۱۸۰-۱۷۰ درجه سانتیگراد بمدت ۴۵-۳۰ ثانیه مناسب می باشد. pH محلول با اسیداستیک در حین عملیات روی ۵ تنظیم گردد.
- (۲) جهت سیستم رمق کشی مقدار ۱-۲٪، دمای ۳۰-۵۰°C به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه مناسب می باشد.

بهداشت و ایمنی

- (۳) به برگه اطلاعات ایمنی مواد مربوط به این ماده مراجعه کنید.

بسته بندی و انبارش

- (۴) نرمکن رادر دمای معمولی (حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد) ودور از نور نگهداری کرده و قبل از مصرف به آرامی تکان دهید. پس از باز شدن در بشکه، محصول را هر چه زودتر استفاده نمایید. بسته بندی بشکه های ۶۰ و ۱۰۰ کیلو گرمی و مدت انبارداری ۹ ماه می باشد.