

**KASOFT QL 200**

KASOFT QL 200 نرمکن کاتیونیک با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف و اثرآنتی استاتیکی

توضیحات محصول

- کاربرد
- همراه با مواد تکمیلی دیگر به غیر از محصولات آنیونیکی سازگار بوده و چنانچه لازم باشد چند نوع از محصولات با هم مخلوط شوند ابتدا باید سازگاری آن تست شود.
  - ضدچروک خوبی است و خاصیت آنتی استاتیک بالایی دارد.
  - دارای خاصیت براق کنندگی، نرمی و پر کنندگی روی انواع الیاف مصنوعی، طبیعی و مخلوط آنها

فرمول شیمیایی	مشتقات اسیدهای چرب
حلالیت	محلول در آب گرم

نام متداول	نرمکن
شکل ظاهری	مایع شیری رنگ
پایه یونی	کاتیونیک

خواص نمونه

مقدار مصرف

۱) در سیستم پد مقدار ۱۵-۲۵ گرم بر لیتر یا پیک آپ ۹۰-۷۰٪ و دمای فیکس ۱۸۰-۱۷۰ درجه سانتیگراد بمدت ۴۵-۳۰ ثانیه مناسب می باشد. pH محلول با اسیداستیک در حین عملیات روی ۵ تنظیم گردد.

۲) جهت سیستم رmq کشی مقدار ۱-۲٪، دمای ۳۰-۵۰°C به مدت ۲۰ - ۳۰ دقیقه مناسب می باشد.

به برگه اطلاعات ایمنی مواد مربوط به این ماده مراجعه کنید.

بهداشت و ایمنی

بسته بندی و انبارش

نرمکن رادر دمای معمولی(حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد) ودور از نور نگهداری کرده و قبل از مصرف به آرامی تکان دهید. پس از باز شدن در بشکه، محصول را هر چه زودتر استفاده نمایید. بسته بندی بشکه های ۶۰ و ۱۰۰ کیلوگرمی و مدت انبارداری ۹ ماه می باشد.