

KZC 100

این آهار با ساختمان مولکولی کوچک، نفوذ و چسبندگی خوب، فیلم یکنواخت و محکمی ایجاد می کند که قابلیت انعطاف پذیری و لوبریکنتی مطلوبی داشته و در نتیجه پارگی نخ و پرز در مرحله بافندگی به حد اقل می رسد. حد اقل راندمان این محصول ۹۰٪ می باشد. در ضمن در مراحل تکمیل و رنگرزی آنزیم کمتری جهت آهارگیری مصرف می شود.

توضیحات محصول

آهار نخ مخصوص نخهای پنبه ای باسرنخهای بالا (۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ سرنخ ونمره تا ۳۰)

کاربرد

فرمول شیمیایی	خصوصی
حلالیت	محلول در آب گرم

نام متداول	آهار نخ پنبه
شکل ظاهری	پودر سفید رنگ
پایه یونی	نانیونیک

خواص نمونه

نسبت به نوع نخ، نمره نخ، سرنخ بین ۱۲ تا ۱۸ درصد به همراه روغن آهار مصرف می شود. آهار و روغن آهار را در زمان روشن بودن همزن به داخل مخزن همراه آب اضافه کرده و پس از حل شدن کامل به تدریج دما را تا ۹۰ - ۹۵ سانتی گراد بالا برده و حد اقل ۴۵ دقیقه پخت داده شود. سپس آهار آماده را در دمای ۷۰-۷۵ سانتی گراد جهت آهار دهی تا پایان کار در تشتک آهار دهی یا مخزن ذخیره نگه دارید.

مقدار مصرف

به برگه اطلاعات ایمنی مواد مربوط به این ماده مراجعه کنید.

بهداشت و ایمنی

بسته بندی به صورت کیسه های ۲۵ کیلوگرمی و به مدت ۹ ماه در دمای ۱۵-۳۵ درجه سانتیگراد در جای خشک نگهداری شود.

بسته بندی و انبارش